

# DOBAU – AsfaltsFix

---

Tekniskt Datablad



## Sida

**1-2 Svenska**

**3-4 Engelska**

## Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [info@epmembran.se](mailto:info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

Kallapplicerad reparationsasfalt för lagning av potthål

## Användning

DOBAU AsfaltsFixt är en lagringsbar, kallapplicerad asfaltmassa för reparation av vägskador såsom potthål i trafikerade områden inom förebyggande vägunderhåll. Produkten bör inte användas på ytor med hög mekanisk belastning, exempelvis vändplatser eller parkeringsytor.

## Appliceringsanvisningar

Skadade områden ska vid behov jämnas till längs kanterna och rengöras från damm, smuts och lösa partiklar. Reparationsasfalten appliceras i lager med överhöjd och komprimeras med vibratorplatta, slaghammare eller genom trafikbelastning efter öppning för trafik. Ytan bör strös med krossand för att undvika att materialet fastnar på däck. Området kan öppnas för trafik direkt efter applicering. Fukt påverkar inte materialet negativt men stående vatten ska avlägsnas. Vid kall väderlek underlättas appliceringen om produkten förvaras varmt före användning.

## Viktigt

Härdningstiden påverkas starkt av väderförhållanden. Vid ogynnsamma förhållanden kan fullständig härdning ta 3–4 månader.

## Egenskaper

- Låg material- och arbetsåtgång
- Lätt att applicera i alla väderförhållanden
- God vidhäftning
- Fastnar inte på verktyg
- Frostbeständig
- Miljövänlig
- Kan återvinnas som asfalt

## Lagring

Produkten kan lagras utomhus i oskadad förpackning. Hållbarhet: minst 12 månader.

## Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [info@epmembran.se](mailto:info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

# DOBAU – AsfaltsFix

Kallapplicerad reparationsasfalt för lagning av potthål



## Leveransform

Plasthink: 15 kg

## Appliceringstjocklek

| Kornstorlek | Rekommenderad tjocklek | Max tjocklek   | Min tjocklek |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| 0/3 mm      | ca 3 cm                | upp till 10 cm | ca 1,5 cm    |
| 0/5 mm      | ca 4 cm                | upp till 10 cm | ca 2 cm      |
| 2/5 mm      | ca 3–4 cm              | upp till 10 cm | ca 1,5 cm    |
| 2/8 mm      | ca 4–5 cm              | upp till 12 cm | ca 2,5 cm    |

## Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [info@epmembran.se](mailto:info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

# DOBAU – AsfaltsFix

---



Cold-applied repair asphalt for pothole repair

## Application

DOBAU AsphaltFix is a storable, cold-applied asphalt compound for repairing road damage such as potholes in trafficked areas as part of preventive road maintenance.

The product should not be used on surfaces exposed to high mechanical loads, such as turning areas or parking surfaces.

## Application Instructions

Damaged areas should, if necessary, be leveled along the edges and cleaned from dust, dirt and loose particles.

The repair asphalt is applied in layers with excess height and compacted using a vibrating plate, impact hammer or through traffic load after opening to traffic.

The surface should be covered with crushed sand to prevent the material from sticking to tires.

The area can be opened to traffic immediately after application.

Moisture does not negatively affect the material, but standing water must be removed.

During cold weather, application is easier if the product is stored warm before use.

## Important

The curing time is highly affected by weather conditions.

Under unfavorable conditions, complete curing may take 3–4 months.

## Properties

Low material and labor consumption

Easy to apply in all weather conditions

Good adhesion

Does not stick to tools

Frost resistant

Environmentally friendly

Can be recycled as asphalt

## Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [info@epmembran.se](mailto:info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

# DOBAU – AsfaltsFix

---



Cold-applied repair asphalt for pothole repair

## Storage

The product can be stored outdoors in undamaged packaging.

Shelf life: minimum 12 months.

## Packaging

Plastic bucket: 15 kg

## Application Thickness

| Grain Size | Recommended Thickness | Maximum Thickness | Minimum Thickness |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 0/3 mm     | approx. 3 cm          | up to 10 cm       | approx. 1.5 cm    |
| 0/5 mm     | approx. 4 cm          | up to 10 cm       | approx. 2 cm      |
| 2/5 mm     | approx. 3–4 cm        | up to 10 cm       | approx. 1.5 cm    |
| 2/8 mm     | approx. 4–5 cm        | up to 12 cm       | approx. 2.5 cm    |

## Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [info@epmembran.se](mailto:info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)