

DOBAU – Underlagspapp KSU



Underlagstäckskikt PYE KTG KSP-2,8
enligt DIN EN 13707 och DIN SPEC 20000-201

Produktinformation

DOBAU-Underlagspapp KSU är ett elastomerbitumen, kall självhäftande membran med en stomme av glasfiberväv. Den används som bottenskikt i flerskiktiga tätskiktssystem för platta tak. Underlagspappen kan appliceras på temperaturkänsliga material såsom polystyren, polyuretan m.m.

Den kan kombineras i uppbyggnaden av ett platt tak med alla vanliga polymerbitumenbaserade svetsmembran och kan utan problem användas som första lager.

Egenskaper

DOBAU- Underlagspapp KSU består av en stomme som är belagd på båda sidor. Stommen är en glasväv belagd med glasfiberfleece. Översidan är belagd med en specialbitumenblandning och undersidan med kallt självhäftande bitumen. Detta säkerställer hög direkt vidhäftning mot underlaget eller god sammanfogning med ovanpåliggande bitumentakmembran. På ovansidan är underlagsbanan försedd med en film som smälter vid värme och på undersidan med en silikoniserad film.

Applicering

Underlaget måste vara torrt, plant och fritt från fett och damm. Dammiga underlag ska behandlas med primer för kall självhäftande bitumentätskiktmembran. För att uppnå optimal inpassning och positionering av våderna rullas den första våden ut, justeras in, rullas tillbaka till hälften och därefter dras skyddsfilmerna av samtidigt som våden rullas ut igen. Vid kontakt med underlaget fäster den omedelbart. Gör på samma sätt med den andra halvan. Nästa våd läggs med en överlappning på 8 cm. Tvärskarven ska ha cirka 10 cm överlappning. Tryck till med tryckrulle. Om arbetet avbryts under längre tidsintervall måste skarvar och avslut noggrant förseglas med lågan från en propanbrännare. Ytpappen svetsas fast mot underlaget med en noggrant inställd låga. Underlagspappen ska alltid läggas tillsammans med tätskiktets översta lager. Ej lämplig som tillfällig eller nödvändigt tätning.

Appliceringsrempertur underlagspappen kan appliceras från cirka 8 °C, Vid applicering i kallt väder ska Underlagspappen lagras i minst 12 timmar i en miljö med > 10 °C.

Teknisk Data

Översida:	Beläggning av flexibel bitumen	
Stomme:	Glasväv och glasfiberfleece (yta ≥ 200 g/m ²)	
Undersida:	Självhäftande, polymermodifierad bitumen	
Brandegenskaper:	Klass E	DIN EN ISO 13501-1
Vattentäthet:	Godkänd	DIN EN 1928
Köldböjbarhet:	≤ -25 °C	DIN EN 1109
Värmebeständighet:	≥ 100 °C	DIN EN 1110

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Order@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – Underlagspapp KSU



Underlagstätskikt PYE KTG KSP-2,8
enligt DIN EN 13707 och DIN SPEC 20000-201

Draghållfasthet (längsgående/tvärgående):	≥ 1000 N / 50 mm	DIN EN 12311-1
Förlängning (längsgående/tvärgående):	≥ 5 %	DIN EN 12311-1
Skjuvhållfasthet (längsgående/tvärgående):	≥ 700 N / 50 mm	DIN EN 12317-1
Längd:	≥ 10 m	DIN EN 1848-1
Bredd:	≥ 100 cm	DIN EN 1848-1
Tjocklek:	≥ 2,8 mm	DIN EN 1849-1

Användningsområde

Som 1 lager i ett 2-lagers tätskiktssystem för tak.

Lagring

Pallar får inte staplas på varandra.
Förvaras inomhus och skyddas mot direkt solljus.

Leveransform

Rullbredd:	1 m
Rulllängd:	10 m
Tjocklek:	2,8 mm
Vikt:	ca 35 kg

Besöksadress

EP Membran AB
Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03
Epost: Order@epmembran.se
Hemsida: www.Epmembran.se